




ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

**United XP Xtreme Performance
0W-40**



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

40°	^{2/}	33		77,65
100°	^{2/}	33	12,5-16,3 ¹	13,73
	-	25371		183
	. 1 .	30050		8,48
	. 1 .	11362		2,36
	%	12417		0,84
	°	20287		40
	°	4333		236
CCS	35°С	5293	6200 ¹	5090
	%	5800		9,4
	%	6481		0,276
Mo				406
P				738
Zn				840
Ba				0
B				62
Mg				11
Ca				2141
Sn	/	5185		0
Pb				0
Al				6
Fe				1
Cr				0
Cu				0
Ni				0
Si				3
Na				4
K				1
			10..40 ²	18
	IR Units	ACTM E 2412	0..1 ²	0
			6..12 ²	71
			3..8 ²	8

¹ согласно спецификации SAE J300

² согласно программы анализа масел JOAP значения в указанных интервалах или менее оцениваются как следы или отсутствие